

**SIMONAZZI** s.r.l.**Sede Amministrativa e Magazzino**

20060 PESSANO con BORNAGO (MI) - Via Aldo Moro, 5/7/9

Tel.: +39.02.95.74.90.73 - +39.02.95.74.90.74 - Fax +39.02.95.74.99.08

Sede legale: 20125 MILANO (ITALIA) - Via Popoli Uniti, 11/13

Partita IVA IT 07750010154 - www.simonazzi.it

FOTOPOLIMERO LIQUIDO MLC 32

Il Fotopolimero Liquido MacDermid 32 MLC liquido ha una durezza di 32 (Shore A) è una resina utilizzata per la fabbricazione di lastre da 2,84 mm e lastre 6,35 mm per il mercato dell'ondulato. La sua tack-free formulazione permette lisciare la stampa anche su schede grossolani. Può anche essere utilizzata come base fotopolimero per un piatto ricoperto.

La resina MLC 32 è tinta di rosso per migliorare il contrasto della superficie della lastra di assistenza in montaggio.

PACKAGING

La resina MLC 32 è confezionata in contenitori di plastica da 25 Kg o in fusti da 200 kg.

MANIPOLAZIONE STOCCAGGIO

Il Fotopolimero Liquido MacDermid MLC 32 deve essere conservato sotto 95 ° F (35 ° C), non deve essere esposta alla luce solare diretta o ad altre fonti di luce UV. Non è richiesta una speciale illuminazione nell'area di lavoro. Prima di utilizzare la resina portarla a temperatura ambiente.

SICUREZZA DEL PRODOTTO

Come con qualsiasi altro prodotto per lastre, prima di utilizzare la resina MLC 32 leggere e comprendere la scheda di sicurezza (MSDS) che contiene le informazioni per un buon utilizzo della resina.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

CARATTERISTICHE FISICHE

Durezza (Shore A) 0,32
Aspetto Rosso
Cloud Point, ° F (° C) 41 (5)
Punto di congelamento, ° C (° F) . . <32 (0)
Temp. Scongellare a, ° F (° C) 68 (20)

PRESTAZIONI SPECIFICHE

Piastra Spessore (mm) 2,84-6,35
Rilievo Altezza (mm) 1,42-3,18
Tono riproduzione Range,% (1) . 0,3-95
Linea Screen, lpc, max (1) 0,100

(1) Quando viene utilizzato come un piatto ricoperto.